



Produit inapte au contact alimentaire



Tel : +33 (0)4 73 51 44 77 Tel : +33 (0)4 73 51 45 63
Internet : www.eurotechni.com – Email : contact@eurotechni.fr

ACIER AU NICKEL

15 N 20 (75Ni8)

Caractéristiques / *Specifications*

Acier au carbone avec 2% de nickel

Analyse chimique :
Chemical composition

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0,74	0,270	0,380	0,009	0,0010	0,160	1,980

Emplois principaux / *Main uses*

Cet acier est généralement utilisé pour le forgeage de damas.
Le nickel apporte un fort pouvoir contrastant dans le damas (parties brillantes).

Normes

(Correspondances *approximatives* / *approximate equivalent*)

Mes Notes



ACIER AU NICKEL
15 N 20

FICHE TECHNIQUE