



Produit apte au
contact alimentaire



Tel : +33 (0)4 73 51 44 77 Fax : +33 (0)4 73 51 45 63
Internet : www.eurotechni.com – Email : contact@eurotechni.fr


Acier Sandwich Inox Nitrocut NCV60/ 304L

Etat de livraison

- Laminé à chaud décapé
- Recuit

Emplois principaux

Acier composé d'une âme en inox NCV60 et d'une enveloppe en 304L



Composition

	C	Cr	Ni	Mo	Si	Mn	V	N
304	0.02	18.1	8.04	0.46	0.56	1.10	-	-
NCV 60	0.6	14.4	0.19	0.64	0.63	0.46	0.12	0.1

Normes *(Correspondances approximatives)*

NCV60 :

- DIN : X55CrMo14
- WNr : 1.4110
- AISI : 440A

Traitement Thermique

Austénitisation:

- 1040/1060°C
- Temps de maintien : 15 minutes

Revenu :

- 180 – 200 ° C
- pendant 2 heures (56-58 HRC)

Sandwich Inox
NCV60 / 304L

FICHE TECHNIQUE

