



Produit apte au contact alimentaire

Réf.
FT025



Tel : +33 (0)4 73 51 44 77 Fax : +33 (0)4 73 51 45 63
Internet : www.eurotechni.com – Email : contact@eurotechni.fr

T7MO Nuance extra dure

Caractéristiques

Dureté après trempe à l'air : ▲▲▲
Résistance à la corrosion : ▲▲
Aptitude au polissage : ▲▲

Emplois principaux

Coutellerie : couteaux de chasse et professionnels

Chirurgie Bistouris, scalpels, cisailles à plâtre.

Pièces mécaniques : Lames, rails de roulement...

Composition

| C | Cr | Mo |
|-------|--------|-------|
| 0.70% | 15.00% | 0.70% |

Normes *(Correspondances approximatives)*

EN10088 (1995) : X70CrMo15

AISI : 440A

Wnr : 4109


Traitement thermique

Trempe à l'air : 1060°C

Temps de maintien : 2 min par mm d'épaisseur de la pièce

Dureté après trempe : 59/61 Hrc

Revenu : 2H à cœur 200°C pour 55/57 Hrc



T7MO

